



アップルスター®

タフザー®

フラットメッシュ



APC401-F 全22色

防災製品認定番号(テントシート幕類) FR-06251

防災性能試験番号(カーテン) A2240367

防災性能試験番号(工事用シート) C2240050

防災性能試験番号(じゅうたん) E2240360



207cm …188cm幅に加え、207cm幅もございます。

アップルスター®

0.50タイプ




90kgクラスの基布を使用した10色展開のターボリンです。

1100-1E 全10色

防災物品試験番号 CO910019
防災製品認定番号 F-20081

防災物品試験番号 E2170278

※特殊配合を施しておりませんのでテント使用には適しておりません。




遮光



遮光性能を付与したターボリンです。裏映りしない設計になっておりますが、完全遮光ではございません。

APS450 全4色

防災製品認定番号 F-02018



APS650 全1色

防災製品認定番号 F-10020



APS035 全1色

防災物品試験番号 CO880012

防災製品認定番号 F-09021



タフザー®

軽量




一般ターボリンの強度のまま、多目的用途に対応できるよう薄さと軽量化を実現したターボリンです。

LN1200 全10色

防災製品認定番号 F-06032

※特殊配合を施しておりませんのでテント使用には適していません。



フラットメッシュ




溶剤系インクジェットプリンター出力にも適した平滑性のあるメッシュです。

FM723 全5色

防災物品試験番号 CO050029

防災製品認定番号 F-19125



アップルスター®

蛍光



高い視認性を付与した色鮮やかな2色展開のターボリンです。各種イベント用、安全幕等で、優れた性能を発揮します。

APK350 全2色

防災製品認定番号 F-02017

イエローのみ92cm巾もございます。



物性表

品 番	巾(cm)×長さ(m乱)	厚 さ(mm)	質 量(g/m ²)	引張強さ(N/3cm)【経×緯】	伸び率(%)【経×緯】	引裂強さ(N)【経×緯】
APC401-F	188×50	0.35	455	550×530	20×28	77×53
	207×50					

品 番	巾(cm)×長さ(m乱)	厚 さ(mm)	質 量(g/m ²)	引張強さ(N/3cm)【経×緯】	伸び率(%)【経×緯】	引裂強さ(N)【経×緯】
1100-1E	190×30	0.50	660	1180×1090	20×25	210×210

品 番	巾(cm)×長さ(m乱)	厚 さ(mm)	質 量(g/m ²)	引張強さ(N/3cm)【経×緯】	伸び率(%)【経×緯】	引裂強さ(N)【経×緯】
APS450	185×25	0.42	580	600×550	16×20	75×72
APS450(白)	185×25・185×50					

品 番	巾(cm)×長さ(m乱)	厚 さ(mm)	質 量(g/m ²)	引張強さ(N/3cm)【経×緯】	伸び率(%)【経×緯】	引裂強さ(N)【経×緯】
APS650	185×25	0.65	890	1190×1080	20×25	230×230

品 番	巾(cm)×長さ(m乱)	厚 さ(mm)	質 量(g/m ²)	引張強さ(N/3cm)【経×緯】	伸び率(%)【経×緯】	引裂強さ(N)【経×緯】
APS035	185×25	0.35	455	550×550	14×20	73×79

品 番	巾(cm)×長さ(m乱)	厚 さ(mm)	質 量(g/m ²)	引張強さ(N/3cm)【経×緯】	伸び率(%)【経×緯】	引裂強さ(N)【経×緯】	耐水圧(KPa)
LN1200	185×50・92×50	0.25	280	570×530	24×29	100×90	9.8以上

品 番	巾(cm)×長さ(m乱)	厚 さ(mm)	質 量(g/m ²)	引張強さ(N/3cm)【経×緯】	伸び率(%)【経×緯】	引裂強さ(N)【経×緯】	充実率
FM723	190×50	0.31	180	780×780	15×16	130×130	0.82

品 番	巾(cm)×長さ(m乱)	厚 さ(mm)	質 量(g/m ²)	引張強さ(N/3cm)【経×緯】	伸び率(%)【経×緯】	引裂強さ(N)【経×緯】
APK350	185×50	0.40	520	550×550	16×20	91×94

※上記物性値は初期の測定値であり保証値ではありません。

アイコンについて



日本防火協会の基準に則り、燃えにくい(燃え上がりや燃え広がりが少ない)性能を表しております。



光を透過しにくい性能を表しております。



同等強度のターポリンと比べ軽量であることを表しております。



溶剤系インクジェットプリンター向けの表面処理を施していることを表しております。



蛍光色を用いた視認性の高い性能を表しております。

取扱い上のご注意

- ① 事前にこのカタログをよく読んでご使用ください。
- ② ご要望に応じ安全データシートをご提示しております。
- ③ 包装のサイドラベルに、品番とロット番号、反番等を記載しています。使用前にロット番号、反番を必ず記録して、保管ください。
(ロット番号、反番の記録がない場合、商品に問題があっても品質証明を行うことが困難になります。)
品質には万全を期しておりますが、万が一不都合が生じましたら直ちに弊社へ品番及びロット番号、反番をご連絡ください。
- ④ 保管場所は高温多湿を避け冷暗所とし、重ね積みなど原反が変形するような保管方法は避けてください。
長期保管した原反は、事前に物性の低下や不具合がないか確認の上ご使用ください。
- ⑤ 印刷や高周波ウェルダー・熱風式溶着機・熱コテ式溶着機などの熱接合に先立って、加工適正や加工条件をご確認ください。
- ⑥ 素材によっては当該品との長期間接触により変質するものがあります。

⚠ 注意

- ① 熱加工する場合に、臭気が発生します。作業場を十分に換気してください。
- ② 特に高周波ウェルダーでの加工では、接着部分に通電性物質が付着していると、希にスパークを起こす場合がありますので、付着物除去などにご注意ください。

シートを廃棄処分される際は下記の方法で処理してください。

- ① 廃棄物処理法・都道府県条例に従って処理してください。
- ② 許可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託してください。

ホームページ



<https://kanbo.co.jp/>



カンボウプラス株式会社

本 社

〒541-0054 大阪市中央区南本町1-8-14
JRE界筋本町ビル
TEL (06) 6261-2292 FAX (06) 6261-7283

東京支店

〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町12-20
日本橋T&Dビル
TEL (03) 3661-5311 FAX (03) 3661-5540

ホームページ <https://kanbo.co.jp/>

お問い合わせは…