

TEIJIN

Human Chemistry, Human Solutions

ONE UP

ワンナツプターポリン

TARPAULIN

用途例


・建築養生 ・垂れ幕 ・間仕切 ・袋物 ・パイプテント ・横断幕 ・野積 ・各種カバー等



ワンナップ® カラーターポリン：2 類

材質：ポリエステル100%+塩化ビニル 厚さ：0.35mm 規格：188cm×50m乱

・防災製品認定番号 FR-07046 ・防災物品認定番号 E2250135/A2250111/C2250003

			
OU-03 アイボリー	OU-07 ライトグリーン	OU-10 ライトブルー	OU-01 ホワイト
			
OU-04 イエロー	OU-08 ワカサ	OU-11 ブルー	OU-02 クリアホワイト
			
OU-05 オレンジ	OU-09 グリーン	OU-12 ネイビーブルー	OU-13 ライトグレー
			
OU-18 タンジェリンオレンジ	OU-21 ダークグリーン	OU-15 シルバー	OU-14 グレー
			
OU-06 レッド	OU-17 ピンク	OU-16 ブラック	
			
OU-20 マルーン	OU-19 ブラウン		



カルテック® 2 軽量ターポリン

材質：ポリエステル100%+塩化ビニル 厚さ：0.25mm 規格：92cm×50m乱
185cm×50m乱

防災製品認定番号 F-31018

		
ホワイト	グレー	ブラック



ワンナップ® カラーターポリン :

材質:ポリエステル100%+塩化ビニル 厚さ:0.5mm 規格:188cm×50m乱
・ 防災製品認定番号 FR-07276 ・ 防災物品認定番号 E2250403/A2250422




M-114

アイボリー



M-107

ワカサ



M-109

ライトブルー




M-101

ホワイト




M-103

イエロー



M-106

ライトグリーン



M-110

ブルー



M-102

クリアホワイト



M-104

オレンジ



M-108

グリーン




M-111

ネイビーブルー




M-112

グレー



M-105

レッド



M-113

ブラック



ストーム® STOME® 厚手・高強力カラーターポリン

材質:ポリエステル100%+塩化ビニル
厚さ:0.8mm 規格:137cm×30m乱



MH-206

レッド



MH-204

ブルー



MH-205

ネイビー



MH-207

ホワイト




MH-201

ワインレッド



MH-202

グリーン



MH-203

シルバー



MH-208

ブラック



ストーム® (無毒)※ STOME®

材質:ポリエステル100%+塩化ビニル 厚さ:0.8mm 規格:137cm×30m乱



MHM-301

ブルー



MHM-302

ダークグリーン

(※)無毒とは食品衛生法上の事を指します。
厚生省告示第370号試験適合品

品 名	規 格(巾×長)	厚さ (mm)	重 量 (g/m ²)	引張強さ(N/3cm)		引裂強さ(N)		破断伸び率(%)		防災製品認定番号	防災物品認定番号
				たて	よこ	たて	よこ	たて	よこ		
ワンナップ®	188cm×50m乱	0.5	600	920	890	150	140	22	27	FR-07276	A2250422 E2250403
ワンナップ® 2類	188cm×50m乱	0.35	440	590	550	78	69	17	20	FR-07046	A2250111 E2250135 C2250003
カルテック® 2	92cm×50m乱	0.25	290	462	466	126	109	13	14	F-31018	—
	185cm×50m乱										
ストーム®	137cm×30m乱	0.8	920	1507	1390	405	386	22	28	—	—
ストーム®(無毒)	137cm×30m乱	0.8	850	1507	1390	405	386	22	28	—	—

●物性値は初期の測定値であり保証値ではありません。

⚠ 使用上の注意

1. ロットNo.による品質、出荷管理について

- ① 原反には、ロットNo.がサイドラベル(片側)に記載されております。
 - ② ロットNo.で品質、出荷管理をいたしておりますので、縫製された製品には製造番号を付与し、これに使用した膜材料のロットNo.を必ず記録、保存してください。
- ※ 原反のロットNo.の記録がない場合、製品に問題が生じてても原反の品質証明を行う事が困難になります。
- ③ 品質には、万全を期しておりますが、万が一問題が生じましたら、ただちに当社まで原反の品番とロットNo.を連絡してください。

2. 原反使用上の注意

- ① ライスター、パフ等の熱融着による接合の際は、臭気が発生しますので、必ず作業場を換気してください。
- ② 高周波ウェルダで溶着する際は、溶着部分に通電性を有する物質が付着していると、稀にスパークを起こす事がありますので、ウェルダーパー及び原反の溶着部分に付着物の無い状態で溶着してください。

- ③ 防災加工品が必要な際は、(財)日本防災協会の試験に合格している原反、もしくは防災製品認定を取得している原反を使用してください。
 - ④ 設計に当たっては性能表の数値を参考にしてください。
 - ⑤ 原反を安全に使用して頂くためには、定期的に検査を実施してください。
- その際に原反の樹脂に亀裂が生じていたり、基布が見えたり、破れ等を発見した場合は、ただちに原反の補修または更新をしてください。

3. 廃棄について

原反及び原反縫製製品を廃棄される際は、下記の方法で処理して下さい。

- ① 廃棄物処理法、都道府県条例に従って処理してください。
- ② 認可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託してください。

製造・発売元

帝人フロンティア株式会社

大阪／〒530-8605 大阪市北区中之島3丁目2番4号
中之島フェスティバルタワー・ウエスト 31F
TEL.06(6233)3154 FAX.06(6233)5191

東京／〒105-0021 東京都港区東新橋2丁目14番1号
NBFコモディオ汐留 7F
TEL.03(6402)7013 FAX. 03(6402)7076

<https://teijin-sheet.com/>

お問い合わせ先